


### UNI 540 - Abdeckplanenstoff



867 (RAL 9010)  
3.00 m x 60-250 ml



941  
3.00 m x 60-250 ml



939  
3.00 m x 60-250 ml



995 (RAL 6026)  
3.00 m x 60-250 ml

### VERWENDUNGSZWECKE

Empfohlene Anwendungen

Gepäckplane, Schutzplanen für den Agrarbereich, Container Abdeckplanen, Schutzüberzug

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		(+/-)(%)	1250(1)
	.77(1)	SCHUSS		

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den		
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet einseitig		
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig		
Gewicht	540	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breiten	300 300	FP	
Schnittlängen	60 250	PO	

### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	25	20	GD1	DIN 53.363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %.

Dickson Coatings behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern.

Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen.

Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.